Vernis Bois Brillant
Cuisine et Salle de Bain

Date de mise à jour : 11/02/2025

DESCRIPTION

Le Vernis cuisine et salle de bain protège les bois intérieurs, dans les pièces humides et les bois exposés à un usage intensif.
Le Vernis cuisine et salle de bain offre un excellent tendu et une brillance exceptionnelle

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur / extérieur	Solvanté	Brillant	Nuancier	0.45L – 1L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Pinceau, brosse			Bois buts, décirés ou décapés	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Densité à 25°C	0.86 ± 0.02
Extrait sec	32 ± 2 %
Résine / Liant	Alkyde-Uréthane
Solvant	White Spirit
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		10 à 12m²/L
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	2h
	Séchage entre couches	6h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		White Spirit

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

Appliquez 2 couches de Vernis bois à ±6h d'intervalle à l'aide d'un pinceau en croisant les passes et en lissant dans le sens du fil du bois.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi
Si votre bois est dégradé, retirer bien toutes les parties non adhérentes avant d'appliquer le Vernis bois. Poncez légèrement et dépoussiérez entre les couches.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE
Bois bruts	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**FOND DUR POLYURETHANE** en 1 couche
Bois vernis	**1 –** Décapage avec le **DECAPANT UNIVERSEL** **2 -** Nettoyage **3 –** Rinçage à l'eau claire **4 –** Ponçage si nécessaire **5 -** Dépoussiérage	
Bois ciré	**1 –** Utilisation du **DECIREUR** **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**FOND DUR POLYURETHANE** en 1 couche
Bois huilé	**1 –** Utilisation du **DESHUILEUR** **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**FOND DUR POLYURETHANE** en 1 couche

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

ALLEGATION ENVIRONNEMENTALE

Formule contenant 80% de matières naturelles, minérale et biosourcée * dont plus de 10% de carbone biosourcé mesuré selon la norme EN NF 16640.
* : matières contenant totalement ou partiellement non issu de l'agriculture biologique

10% de carbone biosourcées (provenant de la biomasse) :

- Résine issue de biomasse (Europe)

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com