Acier Oxyde Protecteur

V2 - Date de mise à jour : 21/10/2024

DESCRIPTION

Le protecteur ACIER OXYDÉ est un protecteur transparent satiné en phase aqueuse.
Le protecteur ACIER OXYDÉ est indispensable pour fixer l'effet rouillé obtenu par l'application de l'Oxydant sur l'Enduit acier oxydé, le protéger et le rendre lessivable.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Satin	NC	1L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Brosse synthétique, taloche			ACIER OXYDE	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 25°C	1,10 ± 0,05
Viscosité Brookfield à 25°C	6400 $mPa.s^{-1}$
Extrait sec en poids	50 ± 2 %
Résine/Liant	VAE
Solvant	Eau
Brillance spéculaire (1*100µm)	22 ± 5 %
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		14.0 m^2/L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	1h
	Sec au toucher	2h
	Entre 2 couches	8h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

Bien mélanger avant application.
Attendre minimum 24h après l'application de L'Oxydant Acier oxydé avant d'appliquer le Protecteur.
Appliquez une couche de Protecteur au rouleau mousse dans tous les sens et de manière irrégulière. Laissez sécher ±4h.
Si vous souhaitez une protection renforcée, appliquez une seconde couche de Protecteur.
Important : Le Protecteur provoque un effet blanchâtre sur votre mur qui disparaît au séchage. Il intensifie légèrement les couleurs de l'effet oxydé

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Anciennes peintures	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE 2 COUCHES**	**ACIER OXYDE PROTECTEUR**
Placo			
Bois		**PRIMAIRE BOIS TANNIQUE** si application sur chêne ou bois exotiques	

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00