Ceruse

Date de mise à jour : 21/03/2025

DESCRIPTION

La Céruse est spécifique pour dessiner les veines des bois durs à pores larges (chêne, frêne, châtaignier, hêtre…).
La Céruse colore les pores du bois et donne un aspect cérusé traditionnel.
Blanche, la Céruse peut être teintée. Elle est lessivable.
Elle s'applique après la Primaire Céruse.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Solvanté	Velouté	Blanc	0.330kg
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Pinceau, spalter fin, mèche coton, laine d'acier, spatule			Bois bruts, décapés	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Densité à 25°C	1.37 ± 0.02
Extrait sec en poids	75 ± 2 %
Résine/Liant	Alkyde
Solvant	White spirit
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		11m² / Kg / couche, varie selon support
Temps de séchage à 20°C	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'acétone, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

PRÉPARATION

Appliquez la Primaire céruse.

APPLICATION

1. Appliquez généreusement la Céruse à l'aide d'un pinceau, et raclez l'excès avec une spatule.
2. Laissez sécher 2 h. et essuyez votre bois avec une Mèche coton imbibée de White Spirit.
3. Égrenez à la Laine d'acier 000.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Teintez-la avec des colorants universels pour obtenir des teintes pastel qui s'harmoniseront avec les nuances de votre intérieur.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORTS	PRÉPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Bois bruts, décapés	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE POUR CERUSE** en 2 couches	**CERUSE**

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com