Enduit magnétique

Date de mise à jour : 07/02/2025

DESCRIPTION

L'Enduit magnétique transforme vos meubles, vos jouets ou vos murs en surface magnétique.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Noir	1kg

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Rouleau microfibre HD 12mm, Brosse synthétique, taloche	Murs en plâtre, bois* et agglomérés de bois, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés. (*Certaines essences de bois bruts ou reconstitués peuvent provoquer des taches.)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	< 30g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 25°C	2.00 ± 0.05
Viscosité Brookfield à 25°C	65000 mPa.s^{-1}
Extrait sec en poids	75 ± 2 %
Résine/Liant	VAE
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		10.0 m² / L pour la primaire et 1.0 m²/kg pour la peinture
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	1h
	Sec au toucher	4h
	Entre 2 couches	6h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

1. Appliquez une couche épaisse avec un rouleau et lissez avec la **Spatulette** ou une taloche.
2. Laissez sécher ±6h.
3. Poncez légèrement pour égaliser la surface.
4. Laissez sécher 24h.

FINITION

Pour une surface magnétique sur laquelle vous pourrez écrire : appliquez deux couches de notre **peinture Les enfants craie** avec un rouleau.
Pour une surface seulement magnétique : appliquez le **Protecteur extra mat**.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE
Anciennes peintures	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE 2 COUCHES**
Placo		
Bois		**PRIMAIRE BOIS TANNIQUE** si application sur chêne ou bois exotiques

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com