Fond Dur Meuble PU

Date de mise à jour : 11/02/2025

DESCRIPTION

Le Fond dur meuble polyuréthane bloque les pores du bois et rend votre surface imperméable. Il offre une protection renforcée aux taches et à l'abrasion.
Le Fond dur meuble polyuréthane s'utilise sur les surfaces en bois pouvant être au contact de l'eau et de produits ménagers, comme dans les cuisines et salles de bain.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur / extérieur	Solvanté	NC	NC	0.45L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Pinceau, brosse			Bois buts, décirés ou décapés	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Densité à 25°C	0.91 ± 0.02
Extrait sec	38 ± 2 %
Résine / Liant	Alkyde-Uréthane
Solvant	White Spirit
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches
Rendement		Selon support
Temps de séchage à 20°C	Sec au toucher	2h
	Séchage entre couches	24h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		White Spirit

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

1. Appliquez régulièrement une 1ère couche de Fond dur meuble polyuréthane à l'aide d'un pinceau, dans le sens du fil du bois. Lissez votre surface pour éviter les surépaisseurs.
2. Laissez sécher à cœur ±8h. puis poncez très légèrement avec une Laine d'acier 000. Néanmoins, si des zones blanchâtres apparaissent, c'est qu'il reste de la cire dans le bois. Poncez donc ces zones blanchâtres dans le sens du fil du bois avec un abrasif fin.
3. Dépoussiérez puis appliquez partiellement le Fond dur meuble afin d'égaliser votre surface. Laissez sécher ±1h., puis poncez très légèrement avec une Laine d'acier 000.
4. De la même manière, dépoussiérez puis appliquez une 2nde couche de Fond dur meuble. Laissez sécher.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Laissez sécher ±24h entre les couches.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	FINITION
Bois bruts	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**VERNIS BOIS** en 2 couches
Bois vernis	**1 –** Décapage avec le **DECAPANT UNIVERSEL** **2 -** Nettoyage **3 –** Rinçage à l'eau claire **4 –** Ponçage si nécessaire **5 -** Dépoussiérage	**VERNIS BOIS** en 2 couches
Bois ciré	**1 –** Utilisation du **DECIREUR** **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**VERNIS BOIS** en 2 couches
Bois huilé	**1 –** Utilisation du **DESHUILEUR** **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**VERNIS BOIS** en 2 couches

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

ALLEGATION ENVIRONNEMENTALE

Formule contenant 85% de matières naturelles, minérale et biosourcée * dont plus de 10% de carbone biosourcé mesuré selon la norme EN NF 16640.
* : matières contenant totalement ou partiellement non issu de l'agriculture biologique

30% de de matières première issues du recyclage (sur le sec peinture) :

- Poudre de coquilles d'œuf produites en Bretagne (Rennes)

10% de carbone biosourcées (provenant de la biomasse) :

- Poudre de coquilles d'œuf produites en Bretagne (Rennes)
- Résine issue de biomasse (Europe)

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com