Primaire anti tanin

Date de mise à jour : 07/02/2025

DESCRIPTION

La PRIMAIRE ANTI-TANIN est une sous-couche blanche pour meubles ainsi que les boiseries brutes.
Elle bloque notamment les remontées de tanin, huile, résine, et évite ainsi la formation de taches. La primaire anti-tanin facilite donc l'accrochage et prolonge également la tenue des peintures.
Elle s'utilise donc sur bois tanniques (chêne, châtaignier…), bois exotiques et résineux. Elle est recouvrable par toutes les peintures bois acryliques ainsi que les glycéro.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	NC	Base blanche	0,5L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Rouleau, brosse synthétique			Bois taniques	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	< 30g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Densité à 25°C	1.43 ± 0.05
Viscosité Brookfield à 25°C	8500 mPa.s^{-1}
Extrait sec en poids	59 ± 2 %
Résine/Liant	Acrylique epoxy
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches
Rendement		10 m² / L /couche
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1h
	Entre 2 couches	4h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

1. Bien agiter avant emploi.
   Appliquez la Primaire supports spéciaux avec un **Spalter** ou un rouleau laqueur.
2. Laissez sécher ±4h. Appliquer une seconde couche si nécessaire
3. Appliquez votre finition.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	FINITION
Bois taniques	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**Charme, Chalky, Perrot, Les Or, …**

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com