
Protecteur Haute résistance

Date de mise à jour : 07/02/2025



DESCRIPTION

Le protecteur haute résistance est d'une grande résistance à la chaleur, à l'abrasion et protège vos surfaces de l'eau, alcool, café et nettoyants ménagers usuels. Il est adapté pour une utilisation dans les cuisines et salle de bain (meubles sollicités et plan de travail).

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Velours	NC	1L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Rouleau laqueur, pinceau	Peinture Charme et autres peintures acryliques


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	1 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A
Viscosité Brookfield à 25°C	2600 mPa.s^{-1}
Densité à 25°C	1.05 ± 0.05
Résine/Liant	Acrylique - PU
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		10 m² / L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	4 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com



CONSEILS D'UTILISATION

1. Appliquez une 1ère couche de Protecteur diluée avec un rouleau laqueur.
2. Laissez sécher 4h.
3. Appliquer une seconde couche pure.
4. Laissez sécher 24h

Ne pas solliciter les supports pendants les 15 premiers jours après application du protecteur.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE	PEINTURE
Bois brut, bois peint, bois verni, stratifiés	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage		**Peinture Id, ECO ou Perrot** ou si autre peinture acrylique : faire un test préalable
Bois tanniques ou résineux	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**Primaire anti tanin**	**Peinture Id, ECO ou Perrot** ou si autre peinture acrylique : faire un test préalable
Mélaminés et supports difficiles	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	Essais préalables. Au besoin **Primaire supports spéciaux**	**Peinture Id, ECO ou Perrot** ou si autre peinture acrylique : faire un test préalable

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com