Sous couche ECO

V2 - Date de mise à jour : 07/02/2025

DESCRIPTION

La Primaire Sous couche ECO est une peinture élaborée avec 50% de matières recyclées.
La résine contenue dans la Peinture ECO RESPECTUEUSE est issue du recyclage de pare-brises automobiles, elle contient aussi de la poudre de marbre et de la coquille d'huitre broyée.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	NC	NC	0.5L – 2L

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Rouleau laqueur, pinceau	Murs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 7b2
Taux de COV	1 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Viscosité Brookfield à 25°C	28000 mPa.s^{-1}
Densité à 25°C	1.36 ± 0.05
Résine/Liant	PVB
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches
Rendement		10 à 12 m² / L
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	30 minutes
	Sec au toucher	1 h
	Entre 2 couches	4 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

CONSEILS D'UTILISATION

- Sur anciennes peintures : Lessivez et rincez à l'eau. Appliquez une couche de Sous-couche à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse large.
- Sur plâtre, plaques de plâtre et fonds poreux : Poncez et dépoussiérez. Faites une 1ère application de Sous-couche diluée avec 5% d'eau. Laissez sécher ±4h avant de faire une 2ème application pure. Ne pas appliquer sur papiers peints.

Laisser sécher ±4h avant d'appliquer la **peinture ECO**.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE
Plâtre, plaques de plâtre et fond poreux	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**Sous couche ECO** 1° couche diluée à 5% 2° couche pure
Anciennes peintures	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**Sous couche ECO**

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

ALLEGATION ENVIRONNEMENTALE

50% de de matières première issues du recyclage (sur le sec peinture) :

- Poudre de marbre (origine : Espagne)
- Coquille d'huitre broyée (origine : France - Bretagne)
- Résine recyclage de pare-brise (origine : Belgique)

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com