EFFET PIERRE

Date de mise à jour : 29/03/2024

DESCRIPTION

Enduit aspect pierre, effet pierre rénove et décore, masque les imperfections du mur.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	Mat	Blanc	10kg

MATERIEL D'APPLICATION	SUPPORTS
Taloche	Murs en plâtre, plaques de plâtre cartonnées, enduit ciment, préalablement préparés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Taux de COV	1 g/L
VOC dans l'air intérieur (28j)	A+
Viscosité Brookfield à 25°C	160000 mPa.s^{-1}
Extrait sec en poids	74 ± 2 %
Résine/Liant	VAE
Solvant	Eau
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		2 couches
Rendement		10 m² / L pour la primaire et 0.5m²/kg pour l'enduit
Temps de séchage à 20°C	Hors poussières	2 h
	Sec au toucher	3 h
	Entre 2 couches	8 h
	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		A l'eau, immédiatement après application.

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

INITIATIVES DÉCORATION - Z.I. des Sœurs ouest BP 30027 - 17301 Rochefort - +33 5 46 88 88 00

CONSEILS D'UTILISATION

1. Appliquez une 1ère couche d'enduit Travertin à la **Spatulette** ou une **taloche inox.** Lissez pour obtenir une surface uniforme. Laissez sécher 8h.
2. Appliquez une seconde couche fine de Travertin comme précédemment. Laissez prendre 10 à 15 min puis "raclez" la surface avec la tranche de votre spatulette ou taloche inox. Vous allez ainsi créer des aspérités par endroits et donner l'effet travertin.

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION	PRIMAIRE
Anciennes peintures **Placo**	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage	**PRIMAIRE AVANT ENDUIT** en 2 couches

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com